

包砂水包水多彩建议配方

一、基础漆

基础漆：35%			
序号	原料名称	用量%	备注
1	水	15.30%	
2	SN5040	0.20%	圣诺普科
3	PE100	0.10%	科宁
4	NXZ	0.40%	圣诺普科
5	R-996	1.00%	金红石
6	HBR250	0.80%	亚跨龙
7	HM15	0.40%	裕竹实业
8	Amp-95	0.20%	陶氏
9	C-12	0.90%	伊斯曼
10	RS-2788	30.00%	巴德富
11	RTS (7%)	10.00%	裕竹实业
12	A26	0.10%	防腐剂
13	水	1.00%	
14	雪花白	40.00%	80-120 目

二、保护胶溶液

保护胶溶液：25%			
序号	原料名称	用量%	备注
1	RTS	3.50%	裕竹实业
2	水	96.35%	
3	HM200	0.15%	裕竹实业
4	合计	100.00%	

基础漆调好颜色后按比例添加到保护胶溶液中来造粒。

三、连续相

连续相：40%			
序号	原料名称	用量%	备注
1	661B/3788	40.00%	
2	C-12	2.00%	伊斯曼
3	乙二醇	1.50%	
4	水	19.00%	
5	膨润土浆（5%）	10.00%	杭州加诚

包砂水包水多彩建议配方

6	AMP-95	0.30%	陶氏多功能
7	630	0.70%	增稠剂
8	A26	0.25%	防腐剂
9	400 稳定剂	1.50%	裕竹实业
10	雪花白	25.00%	40-80 目

连续相加入造好粒的液体中，搅拌混匀即可。

成品漆比例为基础漆：保护胶溶液：连续相=35%：25%：40%